COLLE PUR 510.3 800GR - COLLAGE ELEMENTS PORTANTS CONSTR. BOIS

Réf. : KLB056 Page catalogue : 1292



Vendu par 1 6

Colle monocomposante à base de polyuréthane.

Collage de lamellé-collé en bois et dérivés, panneau sandwich à base de mousse rigide, PVC.
Collage de joints pour l'extérieur, panneau de construction minéraux, céramique, matériaux en béton et de mousses rigides.
Application avec une spatule, un rouleau manuel ou encolleuse automatique.
Une simple enduction sur la face la moins poreuse est suffisante.
Température d'utilisation : 20°C. Consommation 100 à 300 g/m².
Temps ouvert : 30 mn à 20°C. Temps de pressage minium : 70 mn.

Biberon de 800 g

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie Colle