# Colle vinylique R22 prise lente classement D1 - BOSTIK - Biberon de 750 g

Réf. : SAD009 Page catalogue : 1280




**Vendu par** 1 12

Domaines d'application :
- Menuiserie intérieur : meubles, armoires, chaises, fauteuils

Méthode d'application : le support doit avoir entre 8 et 12% d'humidité, avec une température supérieure à 10°C. Appliquer en fine couche régulière. Pour les bois durs et exotiques, encoller les deux faces.

**Contenance** Biberon de 750 g

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Colle |
| **Classement de colle à bois** | D1 |
| **Application** | Intérieur |
| **Domaine** | Bâtiment |
| **Rendement** | 150 g / m2 |
| **Technologie** | Vinylique |
| **Support** | Bois<br>Stratifié |