COMUS

Le concentré de performance

COMUS BARDAGE

- ✓ **Polyvalent primaire et finition**
- ✓ **Protection antirouille**
- ✓ **Résistance à l'encrassement**
- ✓ **Application mécanique et manuelle**
- ✓ **Application directe sans ponçage**
- ✓ **Bonne résistance aux intempéries**

DESCRIPTIF

Nom	**COMUS BARDAGE**
Dénomination	Peinture polyvalente 4 en 1 : primaire, finition, INT/EXT et multisupports. Finitions mat-soie ou veloutée en phase aqueuse pour bardages et structures métalliques du bâtiment (canalisations, garde-corps, menuiseries métalliques, portes...) et autres supports usuels du bâtiment (bois/PVC…).
Phase	☐ SOLVANT ☑ AQUEUSE
Destination	☐ INTERIEUR ☐ EXTERIEUR ☑ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Bardages et structures métalliques du bâtiment (canalisations, garde-corps, menuiseries métalliques, portes...) et autres supports usuels du bâtiment (bois/PVC…)
Matériel d'application	☑ ROULEAU ☐ PULVERISATEUR ☑ BROSSE ☑ PISTOLET
Teinte	Velours : Blanc, gris RAL 7016 et 2 bases (DEEP et TR) Mat-soie : Noir Mise à la teinte possible (nuancier COMUS FAÇADE préconisé) Autres teintes : nous consulter. En dehors du nuancier façade nous ne garantissons pas la tenue dans le temps et le vieillissement.
Aspect	☑ MAT-SOIE ☐ BRILLANT ☑ VELOURS
Conditionnements	5 et 15L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	Famille I, classe 7b2
Directive Européenne COV 2004/42	COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010).
COV en air intérieur (28j)	max 29g/L
Densité à 20°C	1,25+-0,05
Viscosité à 20°C	60P
Extrait sec en poids	52%
Extrait sec en volume	39%+-2%
Brillant spéculaire	Velours < 15GU à 60°, Mat-soie < 5GU à 85°
Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	24 mois dans à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon

01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 à 3 couches
Rendement		8 à 10 m²/L
Séchage 23°C	**Hors poussière**	
	Sec au toucher	30 minutes
	Recouvrable	2 heures
Dilution		Eau
Nettoyage du matériel		Eau, immédiatement après application

CONSEILS D'APPLICATION

Agiter avant emploi. Matériel : Brosse à fibres blanches spéciale acrylique, rouleau HD de 6 ou 12 mm, pistolet AIRLESS (buse 515 conseillée).
Dilution : Produit prêt à l'emploi pour les petites surfaces. Diluer de 3 à 5% d'eau pour les surfaces murales.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

	Métal non ferreux ou galvanisé	Acier ferreux	Bois		Anciennes peintures cohésives	Composites
Preparation	Selon DTU 59.1 Le dérochage n'est pas obligatoire.	Selon DTU 59.1	Selon DTU 59.1		Selon DTU 59.1 et Lessivage obligatoire	Selon DTU 59.1 Ponçage Dégraissage
Primaire	1ère couche dilué à 3%.	1 couche de Comus bardage	En fonction du type de bois.	Bois extérieur : nous consulter	Selon support	
Finition	1 à 2 couches de COMUS Bardage		2 à 3 couches de COMUS Bardage			
RAPPEL:	Sur support en fonte ou acier très rouillé prévoir une préparation par sablage ou application de DECAP'ROUILLE et/ou 1 couche d'ANCORIT					

AUTRE

Conservation:	Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.
Déchet:	Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veiller à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte du produit.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.