COMUS

Le concentré de performance

IZI'R

- ✓ *Forte opacité : 95% en 1 couche, 99% en 2 couches*
- ✓ *Lessivable : Classe 1*
- ✓ *Faible emprunte carbone*
- ✓ *Apte aux chantiers HQE*
- ✓ *Formule recyclée à 50%*

DESCRIPTIF

Nom	**IZI'R**
Dénomination	IZI'R VELOURS est une peinture en phase aqueuse à base de matières recyclées à 50 % (résine issue de pare-brise et charges naturelles constituées de poudre de marbre) permettant de réaliser des finitions courantes de type B. Elle est destinée à la protection et la décoration des murs, plafonds et boiseries. Sa formulation et ses performances vous permettront de répondre aux chantiers à norme HQE est de s'intégrer dans une démarche bas carbone.
Phase	☐ SOLVANT ☑ AQUEUSE
Destination	☑ INTERIEUR ☐ EXTERIEUR ☐ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Plâtre et dérivés / Béton, mortier et dérivés / Métaux ferreux / Métaux non ferreux / PVC, anciennes peintures / Support inerte ou M0 / Bois* *Certaines essences de bois (bruts ou reconstituées) peuvent provoquer des taches.
Matériel d'application	☑ ROULEAU ☐ PULVERISATEUR ☑ BROSSE ☑ PISTOLET
Teinte	Blanc CAL + 2 bases (DEEP et TR). Teintes spéciales possible
Aspect	☐ MAT ☐ BRILLANT ☐ SATIN ☑ VELOURS
Conditionnements	1 , 3 et 10L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	
Directive Européenne COV 2004/42	
COV en air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,3
Viscosité à 20°C	34000 cP
Extrait sec en poids	50% +/- 1
Brillant spéculaire (à 60°)	12
Liant	Polyvinyl butyral
Solvant	Eau

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon
01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		8 à 9m²/L
Séchage 20°C	**Hors poussière**	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Recouvrable	4 h
Dilution		Produit prêt à l'emploi pour les petites surfaces. Diluer de 3 à 5% d'eau pour les surfaces murales.
Nettoyage du matériel		Eau

CONSEILS D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Agiter avant emploi. Matériel : Brosse à fibres blanches spéciale acrylique, rouleau HD 12 mm, laqueur mousse floqué, pistolet AIRLESS (buse 517 conseillée).En cas d'utilisation de bandes de masquages, utiliser de préférence des rubans à adhésivité douce pour surfaces délicates. Retirer avant séchage complet de la peinture.

PREPARATION DES SURFACES

*Certaines essences de bois (bruts ou reconstituées) peuvent provoquer des taches. Faire un essai préalable ou utiliser le primaire adapté.

SUPPORT	**Plâtre et dérivés**	**Béton, ciment et dérivés**	**Métaux ferreux**	**Métaux non ferreux**	**Bois***	**PVC, anciennes peintures**	**Support inerte ou M0**
PREPARATION	1- Egrenage 2- Brossage 3- Dépoussiérage	1- Brossage 2-Dépousiérage	Dérouillage avec le DECAP'ROUILLE	Dérochage avec le DEROCHANT ALUMINIUM (Comus Marine)	1- Dégraissage avec le Nettoyant 2550 ou de L'acétone 2- Ponçage au grain 180	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	1- Décapage de tous les anciens revêtements 2- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL
SOUS-COUCHE	IZI'R PRIM 1 couche pure ou diluée à 5% d'eau		ANCORIT'O pur	ULIPRIM'O pur	IZI' R PRIM ou ULIPRIM'O pur En 2 couches si bois tannique	IZI'R PRIM ou ULIPRIM'O pur si fond très dégradé	IZI' R 1 couche diluée à 5% d'eau
FINITION	IZI'R pur 2 couches					IZI'R pur 1 couche	

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.