LOGILITH HYDRO

DESTINATION :

Peinture de façade de classe D2, microporeuse et en phase aqueuse pour un aspect mat profond.
Extérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES :

Formulée à base de résines Hydro PLIOLITE®, LOGILITH HYDRO pénètre en profondeur les supports pour une adhérence exceptionnelle sans fixateur même sur fonds difficiles.
Possède un très bon garnissant permettant de masquer les aspérités du support et contient un agent fongicide algicide qui préserve le film contre les micro-organismes.
Excellente tenue des couleurs et protection durable des façades contre les agressions extérieures : pollution, salissures, intempéries.

SUPPORTS :

Maçonneries extérieures neuves ou anciennes : béton, enduit ciment, mortier, pierres naturelles et la plupart des anciennes peintures mates minérales ou organiques.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, rouleau laine pour façade, pistolet airless

ASPECT ET TEINTE:

Aspect : Mat
Coloris : Blanc
Mise à la teinte : colorants universels COLORUS (4% maxi)
Teinte spéciale sur demande (uniquement en 15L)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe $7b_2$
Densité à 20°C	1,54 $^{+}/_{-}$ 0,05
Extrait sec en poids	63 $^{+}/_{-}$ 3 %
Viscosité à 20°C	Thixotrope
Liant	Résines Hydro Pliolite®
Solvant	Eau
Rendement	6 à 8 m²/L/couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé stocké à moins de 30°C et à l'abri du gel

CONDITIONNEMENTS : 5 L -15 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

LOGILITH HYDRO

CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

En 2 couches
De 6 à 8 m²/L/couche

Air ambiant : 20°C / %HR : 60%

Sec au toucher : 1 h
Recouvrable : 12 h

DILUTION :

Prêt à l'emploi, si nécessaire 5% à 10% d'eau si le support est absorbant.
Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après application

CONSEILS D'APPLICATION :

Si besoin, homogénéiser le produit avant emploi.
Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés.
Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.
Décontaminer si nécessaire avec notre nettoyant pour salissures vertes TRAITEMENT FONGICIDE (prêt à l'emploi ou concentré à diluer) et laver au nettoyeur haute pression.
Traiter les parties métalliques avec ANCORPRIM'O.
Refermer soigneusement après usage pour une bonne conservation.

Remarques :

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C , ni par temps de pluie ou de forte chaleur.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tèl : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com