CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et adaptés à vos besoins.
Pour celà, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

FABRICATION JURA

SX630

SATURATEUR BOIS

TOUS BOIS, TOUS SUPPORTS

GLYCÉRO, IMPREGNE EN PROFONDEUR

ÉVITE LE GRISAILLEMENT ET LE FENDILLEMENT

APPLICATION FACILE
SANS ESSUYAGE



ASPECT MAT

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi
Aspect en pot : Laiteux
Aspect du film : Transparent MAT
Viscosité : Fluide
Densité : 0,91 +/- 0,05
Extrait sec % : 45 +/- 2% selon les teintes
Type de résine : Alkyde Glycéro
Pigments : Oxydes de fer
Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)
Utilisation : Extérieur
Point éclair : entre 23°C et 55°C
Conditionnement : 1L - 5L - 10L
Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.
Matériel d'application : pinceau ou brosse.

Consommation : 8 à 10 m² /L par couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 15min.
Recouvrable : 6 à 8 h.
Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: White spirit

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

CONSEIL PRO :

Une bonne préparation des bois est indispensable pour une finition durable.

FONCTIONS

SX630 est un saturateur destiné aux bois de jardin : brises-vue, pergolas, terrasses, caillebottis, mobilier de jardin…

Sa formule glycéro permet une forte pénétration dans tous les bois : feuillus, résineux, autoclavés, exotiques… Nourrissant et anti-UV, il protège le bois contre le grisaillement et le fendillement.

Le mélange de résines alkydes réchauffe le bois pour redonner de la vivacité aux bois notamment aux bois exotiques. Il s'applique facilement sans essuyage et ne s'écaille pas pour un entretien facile.

Excellente accroche sur tous bois (résineux et exotiques) et sur les bois anciennement saturés : idéal en rénovation.

Le SX630 est un vrai produit professionnel spécifique pour bois neufs ou usés par le soleil, il est plus durable qu'un saturateur classique.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparait lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et pas part grand vent. Si les ports du bois sont trop fermés un dilution de 5% max. du produit est possible.

- **PREPARATION DES BOIS**

Les bois doivent être propres et secs.
Si les bois sont **grisaillés, les dégriser avec le dégriseur AX Net**, si ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean. **Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.**
Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.
Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laisser quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.
Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.
Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement.
Pour de la rénovation de bois, égrainer celui-ci afin d'ouvrir les ports du bois.
La teinte et l'aspect dépendent de l'essence de bois, faire un essai préalable.

- **APPLICATION**

-Appliquer deux couches régulières en lissant avec la brosse afin d'éviter les surépaisseurs/surbrillances.

Sur mobilier de jardin ou pour obtenir un aspect mat bois huilé une application « frais sur frais » est recommandée. Ne laisser que 15 minutes entre les 2 couches et essuyer le surplus avec un chiffon de coton 30 minutes après l'application de la deuxième couche.

- **ENTRETIEN**

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire.
Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur SX630.

Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.