KLEIBERIT 304.3

Durcisseur spécial

Domaine d'application
Durcisseur standard pour KLEIBERIT 304.0 et KLEIBERIT 304.1

Propriétés de KLEIBERIT 304.3

Base:	chlorure d'aluminium
Densité:	env. 1,3 g/cm³
pH:	environ 1
Couleur:	jaunâtre **–** transparent
Identification:	soumis à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne (consulter notre fiche de données de sécurité)

Application
KLEIBERIT 304.3 est utilisé en tant que durcisseur standard pour les colles D4 (DIN/EN204) KLEIBERIT 304.0 et KLEIBERIT 304.1.

Dosage du durcisseur: 5 % (poids)

Le mélange colle-durcisseur a une vie en pot d'env. 4 à 7 jours.

Conditionnement

Carton de 12 flacons de	0,5 kg	net
Carton de 12 flacons de	1,3 kg	net
Jerrycan	28 kg	net

Autres conditionnements sur demande.

Stockage
KLEIBERIT 304.3 peut être stocké environ 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Le durcisseur est réversible jusqu´à -30°C !

LL20.05.2019 ; remplace les versions précédentes

© KLEIBERIT SE & Co. KG

KLEIBERIT SE & Co. KG, Max-Becker-Str. 4, 76356 Weingarten/Germany
Phone: +49 7244 62-0, Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com, **www.kleiberit.com**

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l., 200, rue de Paris, 67116 Reichstett/France
Tél.: +49 7244 62-152, Fax: +49 7244 700-152
Email: info.france@kleiberit.com

Elimination des déchets
Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service
Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n´excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.

© KLEIBERIT SE & Co. KG

KLEIBERIT SE & Co. KG, Max-Becker-Str. 4, 76356 Weingarten/Germany
Phone: +49 7244 62-0, Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com, **www.kleiberit.com**

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l., 200, rue de Paris, 67116 Reichstett/France
Tél.: +49 7244 62-152, Fax: +49 7244 700-152
Email: info.france@kleiberit.com