VERNIS CELLULOSIQUE

DÉSIGNATION COMMERCIALE	**SURFACER (mat)**
DÉFINITION	Vernis cellulosique de fond, bouche-pores isolant et anti-taches.
NATURE DU PRODUIT	Solution de résine nitrosynthétique.
DILUANT	**DILUANT 9.**
DOMAINES D'UTILISATION	Préparation des surfaces à finition vernie ou cirée.
CARACTÉRISTIQUES	Incolore. Sèche rapidement (1 à 2 heures). Bouche-pores isolant, et anti-taches. Adhère sur tous les bois, Novopan ou autres agglomérés. Résistance améliorée à l'eau et aux alcools de consommation. Farine au ponçage. Densité : 0.90. Extrait sec : 15 %. Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 80 à 90 secondes.
APPLICATION	PINCEAU – PISTOLET. Sur bois sec, poncé et dépoussiéré. Au pinceau, appliquer dans le sens des fibres du bois. Au pistolet, diluer de 10 à 20 % avec le DILUANT 9. Appliquer en 2 passes croisées. Laisser sécher 1 à 2 heures. Egrener après chaque couche à la laine d'acier N°00. Surface couverte : 10 à 12 m²/l.
CONSEIL(S)	Véritable fond dur à cirer, sa formulation lui confère une facilité de ponçage idéale pour les finitions vernies cirées. Pour une finition cirée, sur bois à pores profonds, appliquer une seconde couche. Sur bois teinté, appliquer au pistolet pour éviter tout risque de lavage.
FINITIONS POSSIBLES	Tous modes de finition.
CONDITIONNEMENT	500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND

Version du 18/10/2013