L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

FICHE TECHNIQUE

GRIPEUR® La marque des produits LIMA

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

REFERENCE **5318**

DESIGNATION MOUSSE ADHESIVE DOUBLE FACE BLANCHE

DESCRIPTION La référence **5318** est constituée d'une mousse blanche polyéthylène de 1mm d'épaisseur, enduite sur les deux faces d'un adhésif très élaboré, à base de colle acrylique solvant transparent, sensible à la pression, et à hautes performances.
Ce produit se présente avec un seul papier protecteur bleu

CARACTERISTIQUES :

Support	Mousse PE	
Densité de la mousse	± 67 kg/m3	
Adhésif	Acrylique	
Protecteur	Papier couché PE bleu 145 g/m²	
Epaisseur	1 mm	AFERA 5006
Elongation	200 %	AFERA 5004
Résistance à la traction	11 N/cm	AFERA 5004
Pelage (180°C)	>25 N/25mm	AFERA 5001
Cisaillement statique	>500 H	AFERA 5012
Adhésion (test à la bille)	6 cm	PSTC 6
Tenue en température :	- 30° C / + 100° C	

APPLICATION :

La mousse adhésive 5318 est certifiée pour le collage des miroirs.

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.
Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C Lima 01/2021

L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

FICHE TECHNIQUE

GRIPEUR® La marque des produits LIMA

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

CERTIFICATION ET PRECONISATION :

Bande de Miroir „5318“

Dans le cadre d'un contrat de surveillance

Caractéristiques de qualité	Données / Faits
Résistance de cisaillement et fracture	36,5 N/cm²
Fluage sous contrainte de cisaillement (Stabilité de temps pour 10 ans)	1,05 N/cm²
Surface collante nécessaire	95 cm²/kg miroir
Usage	Attachment au miroir vertical
Gamme de la temperature	Jusqu'a + 35 °C
Information d'usage, mode d'emploi	Description de produit, qualité de manufacture, instructions de montage
Assurance qualité	Surveillance extérieure et propre

Nürnberg, 12.05.2004
Changé, 20.05.2010

Certificat de Qualité No. **1218**
TRLP- rapport d'essai No. 734 1033

Dipl.-Ing. (FH) R. Heym
Zertifizierungsstelle

APPLICATION METHODE

