L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

FICHE TECHNIQUE

GRIPEUR® La marque des produits LIMA

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

REFERENCE **ALBUTYL09**

DESIGNATION Bande d'étanchéité Alu-Butyle : Bande adhésive à froid composée d'une couche viscoélastique butyle revêtue d'un aluminium déchirable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Epaisseur	De la sous couche butyle Du protecteur aluminium		0,6mm / 1.2mm 50 µ
Résistance au coulage	Du mastic butyl à 5°C Coulage du mastic butyl à 70 °C	ISO 7390 ISO 7390	0 mm ≤ 3 mm
Température	D'application De service		+ 5°C ≤ T ≤ + 40 °C - 30 °C ≤ T ≤ + 80 °C
Force de pelage		MEL052	≈ 4 N/cm
Résistance aux UV			Très bonne résistance
Flamespread Index	Report N° 3091571SAT-001 par Intertel ETL Semko (USA)	ASTM E84-05	0
Smokedeveloped Index	Report N° 3091571SAT-001 par Intertel ETL Semko (USA)	ASTM E84-05	0
Transmission vapeur D'eau	Water Vapor transmission Rate N°A41075 par Aspen research Corporation (USA)	ASTM E96	3.14 E -10g/Pa x5xm²
Classement au feu	N° 14113-08 du SNPE		M1

APPLICATIONS – USAGES Etanchéité et isolation en extérieur des tuyauteries dans le bâtiment et l'industrie, en climatisation, ventilation, …
Barrière à la vapeur

afaq EN/AS/JISQ 9100 Aéronautique AFNOR CERTIFICATION afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.
Tous les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C Lima 05/2016