



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

Peinture de haute performance pour intérieur

- Efficacité protection du film sec contre la dégradation par moisissures
- Primaire et finition en un seul produit
- Bonne adhérence sur surfaces brillantes et lisses
- Facilité d'application
- Durable, lavable, finition résistant à l'humidité

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

DESCRIPTION
Peinture acrylique en phase aqueuse de haute performance pour intérieur. Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures. Idéal pour les locaux humides. Résistant aux éraflures et aux nettoyages (ISO11998 Classe 1).

UTILISATION RECOMMANDÉE
Perma-White est prévu pour des applications intérieures sur murs d'habitations, de caves, plafonds, éléments ornementaux, portes, carrelages et toutes surfaces peignables relatives à ces éléments. Idéal pour salles de bain, soubassements, cuisines, buanderies, placards, vestiaires, salles de bain, porches clos et locaux de piscines, toute surface intérieure concernée par le problème des moisissures. Convient particulièrement pour les bâtiments de collectivité ou commerciaux et peut donc être utilisés dans des écoles, hôpitaux, hôtels, garderies, restaurants, infrastructures sportives, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,42
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60º:	Satiné: 18-23%
Niveau de brillance à 85º:	Satiné: 47-53%
Extrait sec en poids:	54%
Extrait sec en volume:	38%
Résistance au frottement humide (EN 13300):	Classe 1 (inférieur à 5µm à 200 frottements)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	30 minutes
Recouvrable:	2 h
Dur à cœur:	7 - 10 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE
100 - 150 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE
40 - 60 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE
7 - 10 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement pratique dépend de différents facteurs comme la porosité et la rugosité du support et des pertes occasionnées par l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE
Les surfaces doivent être propres, saines et exemptes de toute salissure, poussière, graisse, cire, colle pour papiers peints, savon, peinture écaillée ou toute autre contamination. Eliminer toute moisissure avant de peindre.
En cas de présence de moisissures derrière les murs, sous les sols, dans les systèmes de ventilation ou toute autre zone non visible, contacter un professionnel spécialisé dans le traitement des problèmes de moisissures.
Pour les bâtiments commerciaux et les écoles respecter les instructions et règles relatives à l'élimination des moisissures.
Nettoyer les surfaces avec une solution composée d'eau de javel et d'eau, ou avec un détergent biocide approprié. Rincer soigneusement.
Taches: Les taches de rouille, tanin, graisse, moisissures et autres taches seront isolées avec le primaire antitache approprié comme Zinsser B-I-N, B-I-N Aqua, Bulls Eye 123 Plus ou 123. Lors de l'application de primaire sur zones tachées, il faut d'abord éliminer le mieux possible la tache en lavant, ponçant, grattant, etc.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Homogénéiser soigneusement avant et pendant l'application.

CONDITIONS D'APPLICATION
Appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est entre 10 et 32ºC et l'humidité relative inférieure à 80%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Utiliser des brosses en soies synthétiques. Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
Utiliser des rouleaux polyamide ou polyester 12-16 mm. Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS
buse: 13 – 17 pouces.
Pression: 140 - 180 bars.
Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE
Si nécessaire diluer jusqu'à 10% avec de l'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Eau.

Date d'émission: 07/10/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

REMARQUES

Appliquer la deuxième couche 2 heures ou plus après la première. La résistance au grattage sur surfaces brillante se manifeste en 5 à 7 jours du fait du durcissement de Perma-White. Ne pas frotter la nouvelle peinture pendant sept jours.
Perma-White n'est pas conçu pour application sur sols, ni sur surfaces sujette à immersion ou contact prolongé avec de l'eau comme les intérieurs de cabines de douche, les saunas ou hammams.
Le produit ne protégé pas contre bactéries alimentaires et pathogènes.
2 couches sont exigées pour obtenir la performance et la résistance à la moisissure.
En cas de mise à la teinte du PERMA-WHITE lors d'applications sur supports lisses et non absorbants, appliquer au préalable un primaire Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	50 g/l
COV prêt à l'emploi:	50 g/l
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	140 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la fiche de données de sécurité et les informations hygiène et sécurité de l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production pour les emballages fermés, stockés dans des locaux secs et bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire direct, à des températures comprises entre 5 et 35°C. Pour éviter la formation de peau sur le produit fermer le bidon après chaque utilisation. Conserver à l'abri du gel.

Date d'émission: 07/10/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu