I.N.G. FIXATIONS

*Le choix du Pro !*

# RÉSINE DS$^{MAX}$

## MÉTHACRYLATE SANS STYRÈNE

### RÉSINE HAUTES PERFORMANCES AGRÉÉE TOUTES APPLICATIONS

## Normes

Scellement dans les maçonneries — ETE CE — Evaluation Technique Européenne — **M6 à M12**

Scellement de tiges filetées dans le béton — ETE CE — Evaluation Technique Européenne — Option 1 béton fissuré et non fissuré **M8 à M24** (acier et inox)

Reprise de fer à béton — ETE CE — Evaluation Technique Européenne — **8 à 12 mm**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

LEED TESTED


Agrément feu


WRAS Utilisation eau potable

## Utilisations

- Tige filetée & reprise de fer à béton
- Tamis
- Moyennes à lourdes
- Pose en plafond (90°)
- Trou sec
- Trou humide
- Trou inondé
- Profondeur d'enfoncement (6d - 12d)

- ▶ Acier zingué 4,6 à 12,9
- ▶ Acier inox A2, A4 et HCR
- ▶ Béton C20/25 à C50/60


Tige filetée


Gond de volet


Tunnel


Reprise de fer à béton

300 ml
**2 canules**

GRIS

BEIGE

BLANC




- *Béton*
- *Béton fissuré*
- *Pierre*
- *Brique pleine*
- *Béton cellulaire*
- *Parpaing*
- *Brique creuse*

| Contenance (ml) | Couleur | Référence | Condt |
|---|---|---|---|
| 300 | Beige | A992016 | Box de 90 |
| | | A050030 | Carton de 12 |
| | | A050028 | Carton de 6 |
| | | A859820 | Unité |
| | Grise | A050147 | Carton de 12 |
| | | A050145 | Carton de 6 |
| | Blanche | A050155 | Carton de 12 |
| | | A050150 | Carton de 6 |

| Ø x L (mm) Tige filetée | Ø x L (mm) Filtre nylon | Couleur | Référence | Condt |
|---|---|---|---|---|
| 8 x 160 | 16 x 135 | Beige | A862030 | Kit* |
| 10 x 160 | 16 x 135 | Beige | A860035 | |
| | | Grise | A860034 | |

* Kit complet : 1 résine 300 ml + 2 embouts mélangeurs + 4 tiges filetées + 4 filtres nylon

I.N.G. FIXATIONS

*Le choix du Pro !*

# RÉSINE DS$^{MAX}$

## MÉTHACRYLATE SANS STYRÈNE

## CHARGES INDICATIVES - EN KG

Se reporter à l'agrément

| | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø16 | Ø20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maçonneries creuses | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Béton | 800 | 1050 | 1250 | 1700 | 2200 | 2500 | 3000 |

## DONNÉES DE POSE EN MATÉRIAUX PLEINS - EN MM

| | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø20 | Ø24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø de perçage | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 |
| Profondeur mini perçage | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Épaisseur mini support | 100 | 100 | 100 | 116 | 134 | 156 |
| Distance entraxe mini | 40 | 40 | 60 | 75 | 95 | 115 |
| Distance au bord mini | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |

## TEMPS DE MANIPULATION ET DE MISE EN CHARGE

| Température matériau | Temps de manipulation | Temps de mise en charge |
|---|---|---|
| 0 à 10 °C | 20 min | 90 min |
| 10 à 20 °C | 9 min | 60 min |
| 20 à 30 °C | 5 min | 30 min |
| 30 à 40 °C | 3 min | 20 min |

- Pour les trous humides et inondés : doubler le temps de mise en charge
- Stockage entre + 5 °C et 25 °C

