Alltek Roller LM200

ENDUIT EN PÂTE ALLEGÉ

APPLICATION MANUELLE

APPLICATION INTÉRIEURE



DESCRIPTION

Alltek Roller LM200 est un enduit allégé en pâte prêt à l'emploi de couleur gris clair applicable au rouleau.

UTILISATION

- Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants.
- Rénovation des supports pour obtenir une surface lisse sur toiles de verre ou gouttelettes.
- Grâce à la consistance étudiée de Alltek Roller LM200, l'application au rouleau et le lissage sont très aisés.
- Application en fortes épaisseurs possible avec une finition parfaite obtenue plus rapidement qu'avec un enduit manuel traditionnel.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE
1 litre/m² par mm d'épaisseur

MASSE VOLUMIQUE
1,1 +/- 0,1 kg/l

ES
- Extrait sec massique : 57%
- Extrait sec volumique : 48%

CONDITIONS D'APPLICATION
- +8°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

PH
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS
À l'eau

SÉCHAGE
- 24 h en moyenne selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support. Ponçage et recouvrement : après séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
- Epaisseur mini : 0,5 mm
- Epaisseur maxi : 4 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Application facile et rapide au rouleau.
- Enduit garnissant avec peu de retrait.
- Facilité d'emploi: lissage facile et d'excellente qualité.
- S'utilise pour la plupart des travaux de préparation.
- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1 .
- Classification : famille III classe 2 selon la norme AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 12 litres.
- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 4 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :
- Béton, briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées.
- En rénovation sur toile de verre ou sur enduit à effet structuré.
- Bois et dérivés préalablement imprimés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :
- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D'APPLICATION :
- Noyer un rouleau nid d'abeille ou trous brulés grain moyen ou encore un rouleau de façade polyamide méché (de 18 à 24mm) dans l'enduit et appliquer généreusement sur le support.
- Lisser ensuite l'enduit à l'aide d'une spatule à lame souple et, si nécessaire, poncer après séchage complet à l'aide d'un papier à poncer grain fin.

RECOMMANDATIONS :
- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/