SOUDAL

Fiche Technique

VAPOURSEAL

Propriétés techniques:

Base	Acrylique
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Polymérisation physique
Temps ouvert	60 min.
Temps de séchage	2 mm / 24h
Densité	Ca 1,15 g/mL
Résistance aux températures	-40°c à +100°C
Résistance de cisaillement	Ca. 0.1 N/mm²
Résistance au pelage	≥ 60 N / 50mm
Matières sèches	90% (sans solvants)

Produit:
Le VAPOURSEAL est un mastic-colle plasto-élastique à base acrylique, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.

Caractéristiques:
- Etanche à l'air et à la vapeur
- Excellente adhésion sur toutes sortes de films freine-vapeurs et matériaux de construction
- Bonne adhésion sur des supports humides
- Flexibilité permanente
- Rhéologie optimalisée
- Sans solvants ou isocyanates
- Bonne résistance aux rayons UV
- Sans plastifiants

Applications:
Réaliser des connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs sur toutes sortes de supports.
Réaliser des connections étanches à l'air entre constructions adjacentes.
Assure une connection étanche à l'air et à la vapeur selon DIN4108-7 et NBN EN13829 à condition d'une application correcte.

Conditionnement:
Teinte: bleu
Emballage: cartouche 310 ml

Durée de stockage:
24 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C. Protéger contre le gel.

Supports:
Nature: tous films freine-vapeurs comme PE, PA, PP, aluminium, EPDM, PVC, Soudal SWS Tape,.. Aussi une bonne adhérence sur des supports humides : plâtre, isolation, plaques de plâtre, fibre-ciment…
Condition: propre, dégraissé
Traitement préalable: sans primer
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:
Application: Appliquez la colle avec un pistolet manuel en cordon continu d'environ 5 mm sur une face vers le bord du film freine-vapeurs.
Appliquez le film avec suffisamment de capacité de mouvement pour pouvoir absorber les mouvements du bâtiment. Ne comprimez pas la colle complètement mais gardez une épaisseur d'environ 1 à 2 mm. Prévoyez une largeur de cordon de 25 mm minimum.
Température d'application: +5°C à +50°C
Produit de nettoyage: VAPOURSEAL peut être nettoyé des supports ou matériaux immédiatement après application avec Soudal Nettoyant Pour Colles 90A ou Soudal Swipex.
Réparation: avec le même produit

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

VAPOURSEAL

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle.
Porter des gants pendant le travail.

Remarques:
VAPOURSEAL n'est pas approprié pour utilisation sur pierres naturelles du au risque de formation de tâches aux bords avec la colle.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com