REBOUCHER

PÂTE À BOIS POLYESTER IDÉAL

DÉSIGNATION COMMERCIALE

DÉFINITION

Mastic de réparation **polyester à deux composants**, destiné à la restauration du bois en intérieur ou extérieur.

NATURE DU PRODUIT

Se présente en deux parties : une résine de base en emballage métallique et un durcisseur en tube plastique.

DILUANT

DILUANT UNIVERSEL – DILUANT 9
Il est possible de diluer légèrement la pâte à bois polyester (10 % maximum). Attention, le mastic restera plus souple.

CARACTÉRISTIQUES

Sans retrait, séchage rapide.
Se travaille comme le bois : se perce, se sculpte, se moule, se ponce, etc…
Peut être teinté après application.
Peut également servir à coller des pièces de bois.
Temps de prise : 10 à 15 minutes à 20°C. (pâte à bois polyester non diluée).
Dur à cœur : 20 à 30 minutes (pâte à bois polyester non diluée).
Densité : environ 0.90 suivant la nuance.

MISE EN TEINTE

Utiliser la nuance correspondante à la teinte de finition.
La teinte choisie peut se rectifier :
1) dans la masse avant l'addition du durcisseur, de préférence en ajoutant un peu d'ocre jaune, terre de sienne, terre d'ombre calcinée, etc…
2) après application, avec tous types de colorants, particulièrement notre teinte universelle KARDIX.

APPLICATION

SPATULE.
Sur surfaces propres et dépoussiérées, appliquer avec un léger surplus pour obtenir après ponçage un état de surface impeccable.
Prélever la quantité de résine nécessaire à la restauration, puis lui additionner 2% de durcisseur (1 grain de café de durcisseur pour une cuillère à soupe de résine), mélanger soigneusement le tout pendant environ 1 minute.

NETTOYAGE

DISSOLVANT IDEAL – ACÉTONE – DILUANT DE NETTOYAGE.
Il ne faut jamais souiller la résine dans son emballage d'origine avec des outils chargés de durcisseur au risque de la voir prendre en masse.

FINITIONS POSSIBLES

Tous modes de finition.

CONDITIONNEMENT

250 ml - 500 ml - 1 l - 5 l - 20 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND

Version du 12/09/2016
12/09/2016