Activateur pour Anaérobie	Fiche Technique 9191

Activateur liquide sans solvant pour Adhésifs Anaérobies

Propriétés du Monomère (liquide) :

• Base chimique :	**Hydrocarbures et Sel de cuivre organiques**
• Couleur :	**Ambre**
• Viscosité (mPa.s – Cône/plan) :	**5 – 30 mPa*s**
• Densité (g/cm^3):	**1.09**
• Point éclair (°C) :	**≥100°C**
• Solvant :	**Sans**
• Durée de vie dans le flacon d'origine non ouvert (Mois) :	**12**
• Conditionnment:	**Flacon 500ml ou Stylo feutre 8ml**

Utilisation :

Cyberbond 9191 Activateur accélère la polymérisation des adhésifs anaérobies.
L'utilisation de Cyberbond 9191 est recommandée dans les cas suivants :

-conditions environnementales défavorables (Température inférieure à +5°C)
-comblement de jeux importants
-polymérisation sur des matériaux passifs (Inox, aluminium, fonte, revêtements de surface tel que zinguage, bichromatage…)

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et connaissance. Du fait de la diversité des applications et du nombre des éventuels facteurs d'influence, nous vous recommandons avant toute utilisation définitive de procéder à des essais de validation. Pour tout résultat obtenu par des tiers dont les procédés et les méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée et de ce fait tout recours sera exclu.