PATÉ
1871

Fiche technique : BOBINOT (fil recuit en ...)

Description

Fil de qualité acier doux, tréfilés et conforme à la norme NFEN 10016
Recuit noir par traitement thermique, et conditonné en 200 gr

Caracteristiques Mécaniques

Ø	Tolérance	Tension de rupture (Mpa)	Allongement à 50 mm (%)
1,4 mm	± 0,060	250 - 450	≥ 25

Composition Chimique en %

C	Mn	Si	P	S
≤0,12	≤0,60	≤0,30	≤0,050	≤0,050

Conditionnement

Bobinot de 200 gr , puis en seau de 100 pièces
Palette de 36 à 48 seaux

