Electrode aluminium petit conditionnement - 3,2 x 350 mm - 90

Réf. : FSH308 Page catalogue : 2683



Vendu par 1

Electrode avec 5% de silicium pour l'assemblage et la réparation de pièces en aluminium ou alliages d'aluminium.

Domaines d'application : alliages de fonderie, culasses, cuves, citernes, conteneurs, bennes de camion, industrie maritime et chimique. Norme : DIN 1732.

ø x longueur	3,2 x 350 mm
Intensité A	90
Electrodes/étui	5

les électrodes aluminium sont très sensibles à la reprise d'humidité : maintenir les étuis entamés dans un endroit sec. En cas de reprise d'humidité, sécher les électrodes à 100°C 2 h.

www.setin.fr