Equipements d'atelier et de chantier > Soudage > Soudage à l'arc > Métal d'apport pour soudure à l'arc - électrodes basiques 7018

Electrode basique B56S Selectarc - 3,2 x 350 - 95-140

Réf. : FSH322 Page catalogue : 2684



Vendu par	1	201

Electrode basique universelle pour la sécurité des assemblages fortement sollicités ou bridés (châssis, charpentes lourdes, constructions navales, appareils à pression).

Electrode basique universelle (rendement 115%) offrant une grande sécurité pour tout assemblage fortement sollicité ou bridé. Excellentes résiliences jusqu'à -60°C, bonne résistance à la fissuration à froid, laitier facile à enlever. Pour châssis, charpentes lourdes, constructions navales, appareils à pression.

Domaines d'application : aciers de construction d'usage général, tôles navales, aciers pour chaudières et appareils à pression, aciers à haute limite élastique, aciers résistants à chaud/à froid.

Classification AWS A5.1 : E7018-1, ISO 2560-A : E 42 4 B 4 2 H5.

POINTS FORTS

rendement 115%. Bonne résistance à la fissuration à froid, laitier facile à enlever. Excellentes résiliences jusqu'à -60°C.

ø x longueur mm	3,2 x 350
Intensité A moy.	95-140
Electrodes/étui	125