Electrode basique OK 48.00 étui carton - 3,2 x 350 - 90 - 140

Réf. : ESA011



Vendu par 1 3

Electrode avec une faible reprise d'humidité (LMA) pour aciers doux et faiblement alliés.

L'OK 48.00 dépose un métal solide résistant à la fissuration. En verticale montante, la vitesse de soudage est importante. Elle convient particulièrement pour la tuyauterie.
On peut l'utiliser dans les constructions où il est impossible d'éviter des contraintes importantes. Courant de soudage : DC+ (-).

NORMES :

AWS A5.1 : E7018 H4 R. EN ISO 2560-A : E 42 4 B 42 H5.

ø x long. mm	3,2 x 350
Intensité A	90 - 140
Electrodes/étui	115