Electrode inox 307 - étui sous vide - 2,5 x 300 - 50 - 80 - 2 kg

Réf. : WEL026 Page catalogue : 2687

Vendu par	1	60



Electrode à enrobage rutilo-basique pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables et au Mn austénitiques. Résistance à la fissuration grâce à sa haute teneur en manganèse. Normes : AWS (A 5.4) , E307-16. EN ISO 3581-A , E 18 9 Mn Mo R 12.

ø x long. mm	2,5 x 300
Intensité A	50 - 80
Etui sous vide de	2 kg