Electrode inox 309L soud-vide - 3,2 x 350 - 55

Réf. : WEL029 Page catalogue : 2686

Vendu par	1	120

Electrode inox de réparation

Electrode rutilo-basique déposant un acier austénitique à très bas carbone et à teneur en ferrite moyenne de 15 %. Utilisée pour l'assemblage d'aciers de nuances dissemblables, tels qu'aciers inox sur aciers alliés.
Convient également pour le soudage d'aciers réfractaires, comme sous couche avant rechargement dur, la réparation de pièces d'engin de travaux publics, comme couche intermédiaire dans le cas de soudage d'aciers plaqués de type 18/8...

AWS A5.9 : ER309L / EN ISO 14343-A : 23 12 L

ø x long. mm 3,2 x 350
Electrodes/étui 55

www.setin.fr