Fil d'apport 304L Lincoln - 2,0

Réf. : SCS315 Page catalogue : 2713



Vendu par 1

Métal d'apport à bas carbone pour le soudage TIG sous protection gazeuse, des aciers inoxydables austénitiques du type 304 L, 304, stabilisés au Niobium du type 347 ou au Titane du type 321.

Baguette en acier inoxydable à très bas carbone pour le soudage Tig des aciers austénitiques type 19Cr10Ni résistant à la corrosion, tels que les AISI 301, 304, 304 L et équivalents. Courant de soudage DC (-).

Normes : AWS A5.9:ER308L, EN ISO 14343-A:W19 9 L.

ø mm	2,0
En étui - longueur 1 m	
Poids kg	2,5

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui