Fil d'apport alliage cuivreux - DAIKO WELDING - 2,0

Réf. : ESA104 Page catalogue : 2713

Vendu par 1



Baguette TIG pour le soudage TIG des métaux faiblement alliés au cuivre.
Résistant aux hautes températures et à la corrosion.

Principales applications : Utilisé pour le soudage de tôles revêtues et des bronzes.

AWS A5.7 EN ISO 24373
ERCuSi-A CuSi3Mn1.

POINTS FORTS

Métal d'apport pour le soudage TIG sous protection gazeuse.

ø mm 2,0
Etui de 5 kg - longueur 1 m