Fil soudure acier inoxydable 309 LSi - 1,2

Réf. : SCS662 Page catalogue : 2751



Vendu par	1	10

Fil acier inox 309 LSi

Fil massif inoxydable bas carbone avec 25 % de Cr et 12% de Ni, destiné au soudage des aciers inoxydables austénitiques de nuance AISI 309, il pourra être aussi utilisé pour le soudage hétérogène et en sous-couche pour le rechargement.

POINTS FORTS

Le métal soudé a une teneur en delta-ferrite d'environ 12 %, ce qui lui confère une peu sensible à la fissuration à chaud.

La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.

Également utilisé pour le soudage des aciers plaqués lorsque les températures de service sont inférieures à 300 °C.

ø mm 1,2

Bobine écologique - 15 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui