Fil TIG Inconel NiCr-3 - Ni82

Réf. : ESA059 Page catalogue : 2713

Vendu par 1



Métal d'apport pour le soudage TIG sous protection gazeuse des alliages à haute teneur en nickel, Type Inconel 600* ou Incoloy 800* très utilisés en construction d'appareils soumis à des attaques oxydantes et corrosives à de très hautes températures. Présente aussi une très grande ténacité à basses températures d'où son application en cryogénie sur des aciers à 5% et 9% de nickel.
Convient parfaitement pour les assemblages hétérogènes type aciers au carbone ou faiblement alliés avec des aciers inoxydables ou à base de nickel, voir avec certains cuivreux.

ø mm 2,0

Etui de 5 kg - longueur 1 m

www.setin.fr