Mastic silicone étanchéité plans de joints SI 5926 bleu | LOCTITE

Réf. : LOC259 Page catalogue : 1303

Vendu par 1 12



Mastic silicone monocomposant bleu polymérisant à l'humidité de l'air pour l'étanchéité des plans de joints industriels.

Le mastic silicone LOCTITE SI 5926 est une solution monocomposante professionnelle formulée pour l'étanchéité des plans de joints dans l'industrie automobile et mécanique. Cette pâte bleue à base de silicone acétique polymérise à température ambiante au contact de l'humidité de l'air pour former un joint souple et résistant. Il est spécialement conçu pour remplacer les joints découpés traditionnels sur les carters, couvercles, collecteurs et portes de visite. Ce produit offre une excellente résistance au vieillissement climatique et aux cycles thermiques sans durcissement ni fissuration. Sa plage de températures de fonctionnement s'étend de moins 54 degrés Celsius à plus 204 degrés Celsius.

Il conserve ses propriétés initiales au contact des principaux fluides automobiles tels que l'huile moteur, les liquides de transmission et les produits antigel. Le temps de séchage au toucher est inférieur à 60 minutes pour une polymérisation complète en 7 jours. Sa dureté Shore A dépasse 25 après polymérisation. Pour des performances optimales, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisses avant application. Il est recommandé d'assembler les pièces dans les minutes suivant l'application car la polymérisation débute dès le contact avec l'humidité ambiante. Ce mastic ne doit pas être utilisé sur des pièces en contact avec de l'essence ou dans des installations véhiculant de l'oxygène pur.

POINTS FORTS

étanchéité silicone haute température pour plans de joints industriels

Cartouche de 100 ml

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Silicone