Métal d'apport EML 5 Bohler® - 1,6

Réf. : SCS337 Page catalogue : 2713



Vendu par 1 4

Baguette TIG pour des soudures de haute qualité.

Fil cuivré pour le soudage Tig d'aciers non alliés et faiblement alliés. Convient parfaitement pour les tôles fines, les tuyaux, les raccords. Particulièrement approprié pour des soudures d'assemblage soumises à un émaillage ou une galvanisation. Convient en particulier pour le soudage de la passe de pénétration (approuvé à -50°C).

Normes :
EN ISO 636-A (métal fondu) W 46 5 2Si
EN ISO 636-A (baguette) W 2Si
AWS A5.18 / SFA-5.18 ER70S-3

POINTS FORTS

Baguette TIG pour des soudures de haute qualité. La faible teneur en Si rend ce métal d'apport particulièrement approprié pour des soudures d'assemblage soumises à un émaillage ou une galvanisation.
Convient en particulier pour le soudage de la passe de pénétration (approuvé à -50°C).
Böhler EML 5 peut être utilisé pour les applications en milieu sulfureux corrosifs (”sour gas”) (test HIC selon NACE TM-02-84).

Agréments : TÜV (01096), DB (42.132.84), Equinor, CE

ø mm 1,6
Etui de 5 kg - longueur 1 m

www.setin.fr