Soudage à l'arc : Supranox 310

Réf. : SCS810

Vendu par	1	3



Electrode rutile pour le soudage des aciers austénitiques réfractaires de type 25 % de Cr et 20 % de Ni. Structure austénitique à utiliser jusqu'à 1200°C.
Le métal fondu n'est pas résistant à la combustion des gaz sulfureux.
Courant continu : pôle + à l'électrode. Courant alternatif : Uo > 60 V.
Normes : EN 1600 : E 25 20 R 12. AWS SA-5.4 : E310-16.

ø x long.mm	4,0 x 350
Electrodes/étui	35

www.setin.fr