



## Fil fourré Outershield® MC715-H Lincoln



Réf. : LIN110

Page catalogue : 2613

Vendu par



**Fil fourré sous gaz sans laitier. Parfait en régime court-circuit (short arc) et pulvérisation axiale (spray arc). Adapté aux modes de soudage en arc pulsé et aux applications robotiques.**

Taux de dépôt important en position à plat. Donne des caractéristiques mécaniques similaires à un fil basique. Très faible teneur en hydrogène diffusible (HDM < 5 ml/100 g).  
Normes : AWS A5.18:E70C-6M H4, EN ISO 17632-A:T46 4 M M2 H5.

**∅ mm** 1,2  
Bobine - 16 kg