



■ Enduit collage/lissage en pâte Alltekjoint 2010

alltek

Réf. : ALK013

Page catalogue : 1304

Vendu par

Enduit prêt à l'emploi pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre à bords amincis. Classement feu A2-s1.

Couleur beige en pâte, prêt à l'emploi.
Peut également être utilisé pour du surfacage.
Applicable avec lame, rouleau, Airless et tout outil de jointoyeur.
Normes : EN 13501-1, EN NF 13963, famille III classe 2 selon norme AFNOR NF T36-005 et NF T 30-608.



Rendement : +/- 49 m² pour un seau de 25 kg (env. 0,5 kg/m² de mur de plaques de plâtre).
Séchage : +/- 24 h selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support.
Ponçage et recouvrement après séchage complet.
Conditions d'application : +5°C à +30°C.
Lavage des outils : à l'eau.

POINTS FORTS

très faible émission de COV < 2g/l. Excellente adhérence de la bande à joint, application et ponçage faciles.

Seau de 25 kg