



## Ceruse Hydro blanche 2000JX

Réf. : LOB139

Page catalogue : 1390

Vendu par

1

**A base de liant acrylique hydro-diluable, permet d'obtenir des finitions cérusées sur des essences de bois à pores ouverts type chêne, frêne ou châtaignier.**

Notice de mise en oeuvre indicative sur bois poncé au 150-180 avec arêtes cassées: ouvrir les pores du bois avec une brosse métallique en laiton. Appliquer une fine couche de vernis non jaunissant type Celliocristal (1179 AU). Séchage conseillé 4 h minimum (idéal 1 nuit). Appliquer la céruse 2000 JX au pistolet (diluée à 10-15% d'eau) ou à l'éponge (dans ce cas, la Ceruse est prête à l'emploi). Une fois sèche (2 h), poncer la Ceruse blanche à l'abrasif fin (220-280) pour faire apparaître le fil du bois. Bloquer avec une couche de vernis non jaunissant type Celliocristal (1179 AU).

### POINTS FORTS

bon pouvoir garnissant. Non jaunissant. Facile à poncer. Peut être teintée avec des colorants universels pour obtenir des tons pastels.

### Coloris

A essayer - N° d'aspect 2000 JX

Dilution 10-15% avec de l'eau.

Matériel d'application : brosse, chiffon et pistolet pneumatique.  
Nettoyage des outils à l'eau.

Produit en phase aqueuse exempt de solvants ou de pigments toxiques. Conserver 1 an en emballage fermé entre +5 et +35°C à l'abri du gel.

